

Neotex® PU Primer


Egykomponensű, gyorsan száradó poliuretán ragasztóbevonat

Leírás

Egykomponensű, gyorsan száradó poliuretán ragasztóbevonat

Alkalmazási területek

- A tömítőanyagok (pl. **Neotex® PU Joint**) tapadásának javítása építési fugákban
- Régi betonpadlók stabilizálása, pormentesítés
- Poliuretán és poliészter rendszerek ragasztóbevonataként



Jellemzők - Előnyök

- Kiváló tapadás a legkülönbözőbb aljzatokon
- Gyorsan szárad - még aznap fel lehet fektetni (pl. **Neotex® PU Joint**).
- Nagy keménység, kopásállóság és vegyszerállóság (lúgok, híg savak)
- Könnyű felhordás (egykomponensű - környezeti páratartalom mellett is kikeményedik)

Csomagolás

1L és 0,4L

Műszaki jellemzők

Sűrűség (EN ISO 2811-1)	0,97 kg/l (±0,05)
Tapadási szilárdság (EN 1542)	≥2,5N/mm ²
² Fogyasztás: - 150-200 ml/m rétegenként a cementes felületen (a nedvzívó képességtől függően)	
• ² 125-140 ml/m rétegenként fémfelületeken	

Használati feltételek

Az aljzat nedvességtartalma	<4%
Relatív páratartalom (RH)	<70%
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet - aljzat)	+12 °C min. / +35 °C max.

A gyógyítás részletei

Száradási idő (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	1,5 óra
Újrafestéshez száraz - újrafestés (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	4 óra
Teljes kikeményedés (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	24-28 óra

** Az alacsony hőmérséklet és az alacsony páratartalom a felhordás és/vagy a kikeményedés során meghosszabbítja ezeket az időket, míg a magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom a hőmérséklet és a magas páratartalom csökkenti őket*

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

Az aljzatnak stabilnak, tisztának, száraznak és a felszálló nedvességtől védettnek kell lennie, valamint mentesnek kell lennie portól, olajtól, zsírtól, szennyeződéstől és bármilyen laza vagy rosszul tapadó anyagtól. A laza, morzsalékos anyagot megfelelő mechanikai vagy kémiai eszközökkel teljesen el kell távolítani.

A cementes aljzatot mechanikai úton megfelelően elő kell készíteni (pl. csiszolással, robbantással, marással stb.) az egyenetlenségek kiegyenlítése, a nyílt felületi textúra elérése és az optimális kötés biztosítása érdekében.

A felületeknek a lehető legsimábbnak és egyenletesnek, valamint folyamatosnak (azaz hézagoktól, repedésektől stb. mentesnek) kell lenniük. Ellenkező esetben megfelelő javítóanyagokkal kell javítani és kiegyenlíteni.

Alkalmazás

A Neotex® PU Primer alapozót alapos bekeverés után hígítatlanul kell felvinni a felületre hengerrel, ecsettel vagy airless szóróval. Az aljzat fokozott porozitása esetén további alapozórétegre lehet szükség.

Különleges megjegyzések

- **A Neotex® PU alapozót** nem szabad nedves körülmények között alkalmazni, vagy ha a termék felhordása vagy kikeményedése során várhatóan nedves körülmények uralkodnak.
- Az aljzat hőmérsékletének legalább 3 °C-nak kell lennie a kondenzációs problémák elkerülése érdekében.
- Ha az egymást követő rétegek között több mint 24 óra telik el, ajánlott az előző réteg felületét enyhén lecsiszolni, hogy elkerülje a következő réteggel kapcsolatos esetleges tapadási problémákat.

Megjelenés	Átlátszó
Megjelenés (gyógyított)	Fényes
Csomagolás	1 l és 0,4 l fémdobozokban
Tisztítóeszközök - Folteltávolítás	Neotex® 1021 vagy Neotex® PU 0413 közvetlenül a felhordás után. Megkeményedett foltok csak mechanikusan.



Illékony szerves vegyületek (V.O.C.)	Az EU 2004/42/EK irányelv szerinti V.O.C. határérték erre a termékkategóriára AhSB: 750g/l (határérték 2010.1.1.) - V.O.C. tartalom a felhasználásra kész termékben <750g/l.
UFI-kód	KWA0-H0WT-T000-UES9
A	Neodur® Primer 1K , egykomponensű, gyorsan száradó poliuretán alapozó, ideális cementkötésű felületekhez és aszfaltos aljzatokhoz
Stabilitás tárolása	12 hónap, ha az eredeti lezárt tartályban, fagyvédett helyen tartják, páratartalom és napfény.

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.

