

Acqua Primer NP

Kétkomponensű, vízbázisú epoxi alapozó
Ideális Neoproof® poliuretán vízszigetelő rendszerekhez



Leírás

Kétkomponensű, vízbázisú epoxi alapozó, amely ideális a **Neoproof® Polyurea** vízszigetelő rendszerek felhordása előtti épületfelületeken történő használatra. Az EN 13813 szerint SR-B2,0 besorolású.

Alkalmazási területek

Olyan cementkötésű felületekhez, amelyekre **Neoproof® Polyurea** rendszereket kell alkalmazni. Alkalmos PU-habos aljzatokhoz, ásványi bitumenes membránokhoz stb. is.

Jellemzők - Előnyök

- Kiváló tapadás cementkötésű aljzatokon
- Kémiai kötést képez a **Neoproof® poliuretán** bevonatokkal, ezáltal hozzájárul a vízszigetelő rendszer hosszú távú tartósságához
- Alkalmazható megnövekedett páratartalmú aljzatokra (pl. cementes aljzatok 6%-os páratartalomig, emelkedő páratartalom nélkül).
- Ideális cementkötésű és egyéb erősen porózus aljzatok stabilizálására és tömítésére.



Csomagolás

Készlet (A+B) 14 kg és 7 kg

Színes

Világosszürke

Tanúsítványok - Vizsgálati jelentések

- A tanúsított **Neoproof® Polyurea** rendszer része az ETAG 005 európai műszaki engedélyezési irányelv szerint (folyékonyan felhordott tetőszigetelő készletek).
Európai műszaki értékelés ETA 18/0563 a KIWA Nederland B.V. (az EOTA tagja) által akkreditált műszaki értékelő szervezet által.
- CE tanúsítás az EN 13813 szerint
SR-B2,0 besorolású
- Külső, független, független minőségellenőrző laboratórium által készített vizsgálati jelentés Geoterra (No. 2021)
- Megfelel a V.O.C. tartalomra vonatkozó követelményeknek az EU 2004/42/EK irányelv szerint.



Műszaki jellemzők

Keverési arány A:B (tömeg szerint)	100:40
Sűrűség (EN ISO 2811-1)	1,15 kg/l (±0,05)
Tapadási szilárdság (EN 13892-8)	≥3N/mm ²
² Fogyasztás: 120-160gr/m egy rétegre (az aljzattól függően)	

Használati feltételek

Az aljzat nedvességtartalma	<6%
Relatív páratartalom (RH)	<70%
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet - szubsztrátum)	+12 °C min. / +35 °C max.

A gyógyítás részletei

Tartósság (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	1 óra
Száradási idő (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	7 óra
Újrafestéshez száraz - újrafestés (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	24 óra
Teljes gyógyulás	~ 7 nap
* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy a kikeményedés során meghosszabbítja ezeket az időket, míg a magas hőmérséklet és a magas páratartalom hőmérsékletet, hogy csökkentsék a	

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, valamint portól, olajtól, zsírtól és laza anyagoktól mentesnek kell lennie. Minden rosszul tapadó anyagot és régebbi bevonatot el kell távolítani, és a felületet alaposan mechanikusan vagy kémiai módon meg kell tisztítani. Az aljzattól függően megfelelő mechanikai előkészítésre lehet szükség az egyenetlenségek kisimításához, a pórusok kinyitásához és a tapadás optimális feltételeinek megteremtéséhez. A felületeknek kellően síknak, simának és összefüggőnek kell lenniük (azaz lyukaktól, repedésektől, hasadékoktól stb. mentesnek). Ellenkező esetben megfelelően módosítani kell őket (pl. megfelelő tömítéssel).

Alkalmazás

A két A és B komponenst előre meghatározott arányban összekeverjük, és 25-30 tömegszázalék tiszta víz hozzáadása után az alkalmazás során 2-3 percig elektromos keverővel alacsony fordulatszámon keverjük, amíg a keverékek homogénné nem válnak. Ezután a felületet egy rétegben hengerrel, ecsettel vagy airless szóróval kell bevonni. Az aljzat fokozott porozitása esetén további réteg lehet szükség.

Különleges megjegyzések

- Az Acqua Primer NP-t nem szabad nedves körülmények között alkalmazni, illetve ha a termék felhordása vagy kikeményedése során várhatóan nedves körülmények uralkodnak.

- Az összetevőket nem szabad nagyon alacsony vagy nagyon magas hőmérsékleten tárolni, különösen keverés előtt. A keverést és a keverést lehetőleg árnyékban kell végezni. A keverék keverését mechanikusan kell végezni, nem pedig kézzel, rúddal, stb.
- Az anyag túlzott keveredését kerülni kell, hogy csökkentsük a levegő beszorulásának kockázatát. A keverék összekeverése után ajánlott az anyagot rövid időre felhordani, hogy elkerüljük a magas hőmérsékletet és az esetleges megkeményedést a doboz belsejében.
- Az aljzat hőmérsékletének a felhordás és a kikeményedés során legalább 3 °C-kal a harmatpont felett kell lennie a kondenzációs problémák elkerülése érdekében.
- Az anyag jellegéből adódóan a végső bevonat UV-sugárzásnak való közvetlen és tartós kitettsége idővel krétajelenségeket okozhat.
- Ha az egymást követő rétegek között hosszabb idő (> 36 óra) telik el, ajánlott az előző réteg felületét kissé megcsiszolni, hogy elkerülhetők legyenek a következő réteggel kapcsolatos esetleges tapadási problémák.

Színes	Világosszürke
Csomagolás	Készlet (A+B) 14 kg és 7 kg műanyag vödörben
Tisztítóeszközök - Folteltávolítás	a vízzel közvetlenül a felhordás után. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan.
Illékony szerves vegyületek (V.O.C.)	Az EU 2004/42/EK irányelv szerinti V.O.C. határérték erre a termékkategóriára AjWB: 140g/l (határérték 2010.1.1.) - V.O.C. tartalom a felhasználásra kész termékben <140g/l. A komponens: 8QG0-V0K1-X00Q-VJDW B komponens: NF00-S0QD-E00M-4SPE
UFI-kód	
Felhasználhatósági idő 2 év, ha az eredeti lezárt tartályban, fagy, nedvesség és napfénytől védve tartják. sugárzás.	

IZOLUJ.TO

CE

NEOTEX S.A.

V.Moira str., P.O. Box 2315
GR 19600 Mandra Industrial Zone, Athén, Görögország

22

DoP-szám: 4950-76

EN 13813 SR-B2,0

Acqua Primer NP

Szintetikus gyanta alapozó

Maró anyagok kibocsátása	SR
Útésállóság	NPD
Az ízület szilárdsága	B2,0
Kopásállóság	NPD
Tűzoltás	NPD

IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.