

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



méhviasz

Gyakorlatilag láthatatlan védőbevonat sokféle felületre Biológiaiilag lebomló

- U V- és időjárásállóság Alacsony oldószertartalom
- Vízgőzáteresztő
-

KNOW-HOW A VÉDELEMÉRT™

WWW.RUST-OLEUM.E

GRAFFITISHIELD™ VIASZ

LEÍRÁS

Természetes viaszon alapuló védőbevonat. Alkalmas egyszeri tisztításra.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT

Keményedés után a GraffitiShield™ WAX rendkívül ellenálló számos tinta- és festéktípussal szemben. A graffiti forró vízzel könnyen eltávolítható. A graffiti eltávolítása után a megtisztított területeket GraffitiShield™ WAX-szal újra bevonni. Egy kikeményedési időszak biztosítja, hogy a kezelt felület ismét graffitálló legyen. Alkalmas felületek: dimenzionális kő, téglá, kalcium-szilikát, beton, akril és márvány. Fontos, hogy az alkalmazott felületek nagy nyomáson, 70-90°C-os vízhőmérsékleten tisztíthatók legyenek.

TECHNIKAI ADATOK

Sűrűség (g/cm³): 1,02
Fényesség: .

SZÁRADÁSI IDŐ 20° C/RH 50%

Érintésre száraz: 1 óra
záradási

idő a kezeléshez: 12 óra Száradási idő az
újrabevonáshoz: 2 óra Teljes
kikeményedés: 24 óra

ELMÉLETI FOGYASZTÁS

6,7 m²/l

GYAKORLATI FOGYASZTÁS

Ez számos tényezőtől függ, például a porozitástól, a felület érdességétől és az alkalmazás során fellépő anyagvesztéstől (lásd DIN 53220).

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A felületnek tisztának, száraznak, szennyeződés- és zsírmentesnek kell lennie.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használat előtt jól rázza fel és keverje össze, hogy biztosítsa a jó homogenitást.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Az üzemi hőmérséklet-tartomány 5 °C és 35 °C között van.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: AIRLESS PERMETEZÉS

Ne hígítsa. Két rétegben, vizes rétegben, keresztben kell felvinni, a rétegek között 10 perctől 2 óráig tartó szünettel. Ajánlott az ablakok és ajtók letakarása a felhordás alatt.

FELHORDÁS ÉS HIGÍTÁS: LÉGPORLASZTÁSOS PERMETEZÉS

Ne hígítsa. Két rétegben, vizes rétegben, keresztben kell felvinni, a rétegek között 10 perctől 2 óráig tartó szünettel. Ajánlott az ablakok és ajtók letakarása a felhordás alatt.

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA / KIÖMLÖTT FOLYADÉKOK

Meleg víz.

MEGJEGYZÉSEK

A graffiti könnyen eltávolítható nagynyomású tisztítószerezrel és forró vízzel. Ha 40 bar vagy nagyobb nyomáson és legalább 70-90°C-os hőmérsékleten permetezzük, a GraffitiShield™ Wax feloldódik, és a graffiti vele együtt eltávolodik a felületről. Az eltávolítás után egy új réteg GraffitiShield™ Waxot kell felvinni.

BIZTONSÁGI ADATOK

VOC-szint: 25 g/l
VOC-kész keverék: 25 g/l
VOC kategória: A/c
VOC-határérték: 40 g/l
Biztonsági megjegyzések: olvassa el a vonatkozó termékbiztonsági adatlapot, és a csomagoláson található információk.

TÁROLÁS

A gyártástól számított legalább 1 évig, feltéve, hogy a bontatlan eredeti csomagolásban, száraz, jól szellőző, közvetlen napfénytől védett helyen, 0 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolják.

Megjelenési dátum:
22/11/2023

Kapható színek és kiszerelési méretek: a jelenleg elérhető színek és kiszerelési méretek áttekintéséhez kérjük, látogasson el a www.rust-oleum.eu weboldalon a megfelelő termékoldalra.

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül nyújtjuk őket. Feltételezzük, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy termékeink alkalmasak-e az adott célra. A Rust-Oleum Europe semmilyen esetben sem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért. A termékeket olyan körülmények között kell tárolni, kezelni és alkalmazni, amelyek megfelelnek a Rust-Oleum Europe által a termék adatlapjának legutolsó példányában részletezett ajánlásoknak. A felhasználók felelősek azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy naprakész példányt szerezzenek be. A termékadatlap legfrissebb példányai ingyenesen elérhetők és letölthetők a www.rust-oleum.eu weboldaltól, vagy kérésre ügyfélszolgálatunkon. A Rust-Oleum Europe fenntartja a jogot, hogy termékeinek jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.