



ZOL

Erős korrózióvédelem Magas  
színtartóság



# HARD HAT® ADVANCED

## LEÍRÁS

A Hard Hat® Advanced Primer & Topcoat in 1 Aerosol 2700 gyorsan száradó, rövid olajtartalmú szójaalkid alapú. A termékek ólom- és kromátmentes pigmenteken alapulnak.

## AJÁNLOTT HASZNÁLAT

A RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat in 1 terméket megfelelően előkészített festett aljzatra kell felvinni. A RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat in 1 kisebb karbantartási munkákhoz vagy retusáláshoz használható. A RUST-OLEUM Hard Hat® Advanced 2700 Primer & Topcoat in 1 könnyű ipari körülmények között, normál páratartalom mellett, beltéren és kültéren egyaránt használható.

## TECHNIKAI ADATOK

Fényesség: fényes, matt, szatén  
Hőállóság: 100 °C (száraz hő), 65 °C felett elszíneződés léphet fel.

## SZÁRADÁSI IDŐ 20° C/RH 50%

Száraz tapintású: 20 perc  
Szárazan kezelhető: 45 perc  
Száraz az újrafestéshez: 1 órán belül vagy 48 óra elteltével  
Teljes kikeményedés: 7 nap

## AJÁNLOTT NEDVES FILMVASTAGSÁG

100 µm

## AJÁNLOTT SZÁRAZ FILMVASTAGSÁG

25 µm

## ELMÉLETI FOGYASZTÁS

2,5 m<sup>2</sup> - 3 m<sup>2</sup> per szóróedényenként 25 µm vastagságban, száraz állapotban

## GYAKORLATI FOGYASZTÁS

A gyakorlati lefedettség számos tényezőtől függ, például az aljzat porozításától és érdességétől, valamint a felhordás közbeni anyagvesztéségtől.

## FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Távolítsa el a szennyeződéseket, zsírt, olajat, laza rozsdát és minden más felületi szennyeződést megfelelő eszközökkel. Törölje le az ép bevonatokat, hogy megfelelő kulcsot kapjon a tapadáshoz. A felületnek a felhordás során tisztának és száraznak kell lennie.

## ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

A jó eredmény eléréséhez a relatív páratartalomnak 85 % alatt kell lennie, a doboz hőmérsékletének 0 °C fölött, az aljzat hőmérsékletének pedig 0 °C fölött kell lennie.

## ALKALMAZÁS ÉS HIGÍTÁS: AEROSZOL

Vegye le a kupakot. A keverőgolyó zörgése után legalább egy percig rázza erőteljesen. Használat közben gyakran rázza fel. Tartsa a kannát a felszíntől kb. 25 cm-re. A kannát előre-hátra mozgatva tartsa párhuzamosan a felülettel. Ügyeljen arra, hogy a kanna mozgásban legyen, amikor a permetező gombot megnyomja, hogy megakadályozza a csöpögést és a megereszkedést. A megfelelő bevonatvastagság eléréséhez több vékony rétegben, néhány perces időközönként vigye fel. Használat után fordítsa a kannát fejjel lefelé, és nyomja meg a szórógombot 2-3 másodpercig, hogy a szelep kiürüljön.

## MEGJEGYZÉSEK

A könnyű fedőlakkokhoz szükség lehet egy könnyű alapozó/középső rétegre.

## BIZTONSÁGI ADATOK

VOC tartalom: 640 - 650 g/l

Biztonsági tudnivalók: Olvassa el a biztonsági adatlapot és a biztonsági előírásokat. a dobozra nyomtatott információk.

## TÁROLÁS

A gyártás dátumától számítva legalább 5 év bontatlan dobozokban, ha száraz, jól szellőző helyen, nem közvetlen napfényben, 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten tárolják.

Megjelenési dátum: 22/11/2023

**Elérhető színek és kiserelési méretek:** a jelenleg elérhető színek és kiserelési méretek áttekintéséhez kérjük, látogasson el a [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) weboldalon a megfelelő termékoldalra.

**Jogi nyilatkozat:** A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül nyújtjuk őket. Feltételezzük, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy termékeink alkalmasak-e az adott célra. A Rust-Oleum Europe semmilyen esetben sem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért. A termékeket olyan körülmények között kell tárolni, kezelni és alkalmazni, amelyek megfelelnek a Rust-Oleum Europe által a termék adatlapjának legutolsó példányában részletezett ajánlásoknak. A felhasználók felelősek azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy naprakész példányt szerezzenek be. A termékadatlap legfrissebb példányai ingyenesen elérhetők és letölthetők a [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) weboldalról, vagy kérésre ügyfélszolgálatunkon. A Rust-Oleum Europe fenntartja a jogot, hogy termékeinek jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.