

Jointex®

Elasztomer akril tömítőanyag belső és külső használatra

Leírás

Akrilgyanta alapú elasztomer tömítőanyag belső és külső használatra. Széles hőmérséklet-tartományban megőrzi rugalmasságát, valamint ellenáll az öregedésnek és az UV-sugaraknak.

Alkalmazási területek

Különböző épületfelületek, például beton, vakolat hézagainak és lyukainak tömítése, kő stb.

Jellemzők - Előnyök

- Nagyfokú rugalmasság és kiváló tapadás különböző aljzatokon
- Ellenáll a napfénynek és az öregedésnek
- Nagyon jó ellenállás híg savakkal, lúgokkal és tisztítószerrel szemben
- Vizes bázisú festékekkel és bevonatokkal fedhetőek.
- Környezet- és felhasználóbarát - oldószermentes



Csomagolás

15 kg, 5 kg és 1 kg

Műszaki jellemzők

Sűrűség (EN ISO 2811-1)	1,50 kg/l (±0,1)
Shore A keménység (ASTM D2240)	20±3
Szakadási nyúlás (ASTM D412)	250% (±30)
Fogyasztás: ~1x1cm-es kötésekhöz	

Használati feltételek

Az aljzat nedvességtartalma	<4%
Relatív páratartalom (RH)	<70%
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet - aljzat)	+12 °C min. / +35 °C max.

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

Az aljzatnak stabilnak, tisztának, száraznak és a felszálló nedvességtől védettnek kell lennie, valamint mentesnek kell lennie portól, olajtól, zsírtól, szennyeződéstől és bármilyen laza vagy rosszul tapadó anyagtól. A laza, morzsalékos anyagokat és a régebbi bevonatokat megfelelő mechanikai vagy vegyi eszközökkel teljesen el kell távolítani.

Alkalmazás

Alapos keverés után a **Jointex®-t** simítóval vagy építési spatulával kell felvinni. Fugákban történő alkalmazás esetén a fugamélységtől függően ajánlott megfelelő alátétlécet beépíteni, valamint ajánlott a fuga mindkét oldalán öntapadós papírszalagot elhelyezni, amelyet a tömítés után azonnal el kell távolítani.

Különleges megjegyzések

- A **Jointex®** nem alkalmazható nedves körülmények között, vagy ha a termék felhordása vagy kikeményedése során várhatóan nedves körülmények uralkodnak.
- A **Jointex®** alkalmazás után kissé zsugorodik
- A **Jointex® -szel** tömített vízszintes fugák esetében, ahol fennáll a víz összegyűlésének lehetősége, ajánlott a fugákat utólagosan megfelelő vízbázisú vízszigetelő bevonattal (pl. **Neorooft®**, **Neoproof® PU W**) bevonni.

Megjelenés	Paszta
Színes	Fehér
Csomagolás	15 kg, 5 kg és 1 kg műanyag vödörben
A műszerek tisztítása	a vízzel közvetlenül a felhordás után. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan.
-	
Eltávolítás	
Foltok	
UFI-kód	A630-Y0T3-700F-9QAG
A	Jointex® Nordic , terrakotta árnyalatban, tetőcserepek stb. tömítésére.
Szavatossági idő 2 év, ha az eredeti lezárt tartályban tartják, fagy, nedvességtől, és a napfény által.	



IZOLÁLTÓ

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményeiért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.