

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

IZOLUJ.TO



www.izoluj.to



- Újrafesthető új bevonattal
-
-
-
-

LEÍRÁS

Fém, alumínium, horganyzott fém, PVC, b e t t o n e , téglá, aszfalt/bitumenes tetőfedés, vinil iparvágány, laminált és egyéb burkolatok szivárgásainak és repedéseinek kitöltésére és tömítésére tervezték.

szellőztetett helyen, nem közvetlen napfényben, 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT

Fém, alumínium, horganyzott fém, PVC, b e t t o n e , téglá, aszfalt/bitumenes tetőfedés, vinil iparvágány, laminált és egyéb burkolatok szivárgásainak és repedéseinek kitöltésére és tömítésére tervezték.

SZÁRADÁSI IDŐ 20° C/RH 50%

Érintésre száraz:20-30 perc

Száraz kezelés:

45 - 60 perc

Száraz az újrafestéshez:

A LeakSeal második rétegét alkalmazza.

24 óra elteltével víz- vagy olajbázisú festékekkel fedje le.

Teljesen megkeményedett:

24 óra

AJÁNLOTT SZÁRAZ FILMVASTAGSÁG

65 µm

ELMÉLETI FOGYASZTÁS

0,74 m² aeroszolonként 65 µm-es száraz filmvastagságnál

GYAKORLATI FOGYASZTÁS

A gyakorlati lefedettség számos tényezőtől függ, például az alizat porozításától és érdességétől, a szivárgás méretétől és az anyagvesztéstől a felhordás során.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Távolítsa el minden szennyeződést és maradékot a festett területről. Mossa le a felületet m o s ó s z e r és víz oldatával, öblítse le friss vízzel, és hagyja a felületet alaposan megszáradni. Távolítsa el a laza festéket vagy korábbi bevonatokat drótkéfével vagy csiszolópapírral. Enyhén csiszolja le a fényes felületeket.

Ha végzett, törölje tisztára a csiszolt felületet. Használat előtt tesztelje a korábban bevont anyag kompatibilitását.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Használja a szabadban vagy jól szellőző helyen, például nyitott garázsban. A megfelelő száradás érdekében 10-32 °C és 85%-os páratartalom közötti hőmérsékleten alkalmazza.

Ne alkalmazza 93°C (200°F) feletti hőmérsékletre melegített felületeken. Kerülje a permetezést nagyon szeles és poros körülmények között. Fedje le a környező területet a permetpára elleni védelem érdekében.

ALKALMAZÁS ÉS HIGÍTÁS: AEROSZOL

Rázza erőteljesen az aeroszolt egy percre, miután a keverőgolyó zörögni kezd. Ha a keverőgolyó nem kezd el zörögni, NE NYOMJA MEG a flakont. Műszaki támogatásért forduljon a Rust-Oleumhoz. Ajánlott egy próbafújás a dobozon, hogy megvizsgálja a szóróképet. Tartsa az aeroszolt 8-18" (20

- 45 cm-re) a felülettől, és rövid, egyenletes mozdulatokkal permetezzen. Javasoljuk, hogy az első réteget enyhén vigye fel. A megfelelő fedés érdekében vigyen fel egy második, vastagabb réteget. Vastagabb réteg érhető el, ha a fúvókát közelebb hozza a felülethez. A kezdeti permetezés után némi habzás vagy buborékképződés e l ő f o r d u l h a t , de ez a bevonat száradásával megszűnik. A legjobb eredmény elérése érdekében alkalmazzon 2 réteget. A két réteg között hagyjon 15-30 percet száradni.

MEGJEGYZÉSEK

- Ha a szelep eltömődik, fordítsa el és húzza ki a szórófejet, és öblítse ki egy oldószerrel, például ásványi szesszel. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kanna szelepnylásába.
- Ha végzett, törölje le a hegyet.
- Tisztítsa meg a nedves festéket xilollal vagy ásványi szesz italal. Az üres tartályt megfelelően ártalmatlanítsa.
- Ne égesse el, és ne dobja a háztartási sz e m é t b e .

ÉLET A POLCON

A gyártás dátumától számítva legalább 2 év bontatlan dobozokban, ha szárazon és jól tárolják.

Megjelenés dátuma:
22/11/2023

Kapható színek és kiserelési méretek: a jelenleg elérhető színek és kiserelési méretek áttekintéséhez kérjük, látogasson el a www.rust-oleum.eu weboldalon a megfelelő termékoldalra.

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül nyújtjuk őket. Feltételezzük, hogy a felhasználó meggyőződött arról, hogy termékeink alkalmasak-e az adott célra. A Rust-Oleum Europe semmilyen esetben sem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért. A termékeket olyan körülmények között kell tárolni, kezelni és alkalmazni, amelyek megfelelnek a Rust-Oleum Europe által a termék adatlapjának legutolsó példányában részletezett ajánlásoknak. A felhasználók felelősek azért, hogy gondoskodjanak arról, hogy naprakész példányt szerezzenek be. A termékadatlap legfrissebb példányai ingyenesen elérhetők és letölthetők a www.rust-oleum.eu weboldalról, vagy kérésre ügyfélszolgálatunkon. A Rust-Oleum Europe fenntartja a jogot, hogy termékeinek jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

IZOLUJ.TO



www.izoluj.to