

N-Thermon® Primer

Erős kötésű kvarc homok

Leírás

Erős tapadású alapozó szilikahomokkal, finom és közepes szilikahomokkal, ideális a habarcs tapadásának javítására sima aljzaton.

Alkalmazási területek

- Az N-Thermon® rendszer részeként ragasztóhídként működik a következők között
N-Thermon® szigetelőlemez és Deplast® vakolatok
- Sima felületekhez, mint például beton, cementlapok, gipszkartonok és polisztirollapok, a későbbi vakolatok, habarcsok, csemperagasztók, cementesztrichek stb. tapadásának növelésére.
- Akril emulziós festékekkel festett felületekhez tapadóhídként

Jellemzők - Előnyök

- Nagyon erős tapadás sima és nem nedvszívó felületeken
- Néhány nappal a felhordás után is felhordható
- Ellenállás a cementlúgokkal szemben
- Alkalmas beltéri és kültéri használatra
- Használatra kész és könnyen alkalmazható.



Színes

Világos piros

Csomagolás

15 kg, 5 kg és 1 kg

Műszaki jellemzők

Sűrűség (EN ISO 2811-1)	1,32 kg/l (±0,1)
pH (ISO 1148)	8-9
² Fogyasztás: 200-350 gr/m egy rétegben (az aljzat nedvszívó képességétől függően).	

Használati feltételek

Az aljzat nedvességtartalma	<4%
Relatív páratartalom (RH)	<70%
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet - aljzat)	+10 °C min. / +35 °C max.

A gyógyítás részletei

Száradási idő (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	3 óra
Újrafestéshez száraz (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	24 óra
* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy a kikeményedés során meghosszabbítja ezeket az időket, míg a magas hőmérséklet és a magas páratartalom hőmérsékletet, hogy csökkentsék a	

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, valamint portól, olajtól, zsírtól és laza anyagoktól mentesnek kell lennie. Minden laza anyagot és régebbi bevonatot megfelelő mechanikai vagy vegyi eszközökkel gondosan el kell távolítani.

Alkalmazás

Alapos keverés után az **N-Thermon® Primer alapozót** hígítatlanul, hengerrel vagy ecsettel egy vékony rétegben kell felvinni a sima és nem nedvszívó aljzatra.

Különleges megjegyzések

- Az **N-Thermon® Primer** nem alkalmazható nedves körülmények között, illetve ha a termék felhordása vagy kikeményedése során várhatóan nedves körülmények uralkodnak.
- Az **N-Thermon® Primer** szükség esetén 3%-ig vízzel hígítható.

Megjelenés	Viszkózus folyadék
Színes	Világos vörös
Csomagolás	15 kg, 5 kg és 1 kg műanyag vödörben
Tisztítóeszközök - Folteltávolítás	a vízzel közvetlenül a felhordás után. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan.
Illékony szerves vegyületek (V.O.C.)	Az EU 2004/42/EK irányelv szerinti V.O.C. határérték erre az AgWB kategóriájú termékre: 30g/l (határérték 2010.1.1.) - A felhasználásra kész termék V.O.C. tartalma <30g/l.
UFI-kód	58C0-J0PE-000Y-GT3J

Stabilitás tárolása

1 év, ha eredeti, lezárt tartályban, fagytól, nedvességtől védve tartják.
és a napfénytől.



IZOLUJ.TO



IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.