

Neosil® Bond

Tapadásfokozó bevonatrendszerekhez szervesetlen felületekhez

Leírás


Oldószer alapú tapadásfokozó bevonatrendszerekhez szervesetlen felületeken, mint például kerámiaacsempék, üveg, stb.

Alkalmazási területek

Szervesetlen felületek (pl. kerámialapok, üveg) festékekkel vagy lakkokkal (pl. Neodur® FT Clear) történő bevonás előtt.

Jellemzők - Előnyök

- Aktiválja a szervesetlen felületeket a kiváló tapadás érdekében utólagos bevonatok
- Könnyen alkalmazható puha ruhával
- Gyorsan száradó



Csomagolás

1L

Műszaki jellemzők

Sűrűség (EN ISO 2811-1)	0,80 kg/l (±0,05)
-------------------------	-------------------

²Fogyasztás: 50 ml/m egy réteghez

A gyógyítás részletei

Száradási idő (+25 °C)	15-20 perc
------------------------	------------

Várakozási idő a fedőlakk felvitelére (+25 °C)	2-24 óra
--	----------

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

A felületnek stabilnak, tisztának, száraznak, a felszálló nedvességtől védettnek, valamint portól, olajtól, zsírtól és laza anyagoktól mentesnek kell lennie. Minden rosszul tapadó anyagot és régebbi bevonatot el kell távolítani, és a felületet alaposan mechanikusan vagy kémiai módon meg kell tisztítani.

A kerámia burkolólapok aljzatának teljes előkészítési eljárását lásd az aktuális műszaki adatlapon.

Neodur® FT Clear.



IZOLUJ.TO

Alkalmazás

A szerves felületet alaposan átmoszuk **Neosil® Bond** folyékony tapadásfokozóval. Az anyagot elsősorban egy tiszta és száraz, puha, **Neosil® Bondba** mártott puha ronggyal hordjuk fel, és körkörös mozdulatokkal a teljes felületre felhordjuk, majd leöblítjük és letöröljük. A kendőt gyakran kell cserélni. Nagyon fontos, hogy egyetlen terület se maradjon kezeletlenül.

A **Neosil® Bond** felhordása után javasolt (~2 óra elteltével, de ideális esetben 6 óra elteltével) egy első réteg festéket vagy lakkot (pl. **Neodur® FT Clear**, egy átlátszó, rugalmas, alifás, alifás poliuretán lakk) felvinni.

A **Neosil® Bond** felhordását követő 2-6 órán belül optimális tapadási eredményt érhetünk el a következő réteggel. Ha a felhordás óta több mint 24 óra telt el, az egész eljárást meg kell ismételni.

Csomagolás	1 l fémdobozban
Tisztítóeszközök - Folteltávolítás	Neotex® 1021 vagy Neotex® PU 0413 közvetlenül a felhordás után. Megkeményedett mechanikai úton történő foltok
UFI-kód	UT90-X0XN-T00K-706F
Stabilitás tárolása	1 év, az eredeti, lezárt tartályban, fagytól, nedvességtől és a napfény által

IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.