

Neostop®


Rendkívül gyorsan szilárduló habarcs a vízszivárgások vagy nedves területek azonnali lezárásához.

Leírás

Rendkívül gyorsan szilárduló habarcs a vízszivárgások vagy nedves területek azonnali tömítéséhez. A teljes kikeményedés ~3 perc alatt következik be.

Alkalmazási területek

Helyileg alkalmazva betonfalakra vagy padlóra, ahol szivárgás van jelen. víz patakok, cseppek vagy nedvesség formájában.



Csomagolás
5 kg és 1 kg

Jellemzők - Előnyök

- Rendkívül gyors kikeményedés - a tömítés másodperceken belül bekövetkezik, miután a termék érintkezik a szivárgó vízzel vagy a felületi nedvességgel.
- Teljes kikeményedés 3 perc alatt (+20 C)°
- Használatra kész - a tixotrópiának köszönhetően könnyen felhordható még függőleges felületekre is.
- Kompatibilis a későbbi cementes vízszigeteléssel rendszerek (Revinex® Flex System, Neopress® Crystal stb.)
- Nagy nyomó- és hajlítószilárdság
- Nem tartalmaz kloridokat

Műszaki jellemzők

Vízigény (tömeg szerint)	30%
Nyomószilárdság (28 nap, EN 196-1)	32 MPa
Hajlítószilárdság (28 nap, EN 196-1)	6,5 MPa
Hatékonyság a megkeményedett paszta térfogatában: 1,5 kg/l	

Alkalmazási feltételek és a gyógyulás részletei

Alkalmazási hőmérséklet	+5°C min. / +30°C max.
Kezdeti keményedés (+20 °C)	1 perc
Teljes kikeményedés (+20 °C)	3 perc

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

A felületeknek stabilnak, tisztának, por-, olaj-, zsír- és laza anyagmentesnek kell lenniük. Ha az aljzat száraz, akkor a következőknek kell lennie nedvesítse meg és távolítsa el a felesleges vizet.

Alkalmazás

A vízszivárgás helyeinek tömítése

A szivárgó repedéseket vagy lyukakat körülbelül 3x3 cm-es kúp alakúra kell növelni. A **Neostop®-ot** fokozatosan hozzáadjuk a vízhez, és néhány másodpercig kézzel keverjük, amíg egy homogén (nedves agyaghoz hasonló), csomómentes keveréket nem kapunk. Ezután a keveréket összenyomjuk és kb. 1 percig a kiömlés helyén tartjuk. Ha a víznyomás túl nagy, a tömítés **Neostop®** száraz tömörített keverékkel is elvégezhető.

A vízszivárgást okozó felületek tömítése

A **Neostop®-t** kezdetben alacsony víznyomású területeken úgy kell alkalmazni, hogy a szükséges anyagmennyiséget a nedves felületre terítjük, amíg az meg nem szárad. Ezt követően a felhordás folytatható azokon a területeken, ahol intenzívebb szivárgás figyelhető meg (pl. a fal és a padló csatlakozásánál), vagy olyan szivárgási területeken, ahol a nedvesség átcsatornázódott és esetleg felszabadult.

Különleges megjegyzések

- A tényleges kikeményedési idő nagymértékben függ az uralkodó légköri viszonyoktól és a **Neostop®-pal** kevert víz hőmérsékletétől. Erősen ajánlott, hogy a környezeti hőmérséklet, valamint a **Neostop® -hoz** kevert víz hőmérséklete >+15 C legyen. Alacsony hőmérsékleten a kikeményedési idő jelentősen késik, és melegebb vizet kell a keverékhez adni. Magas hőmérséklet esetén hideg vízzel történő keverés ajánlott.
- A termék kezelésénél mindig viseljen gumikesztyűt. A **Neostop®** reakcióba lép a vízzel, és irritáló hatásúnak minősül.
- Amikor a keverék kezd megszilárdulni, nem ajánlott további vizet hozzáadni a bedolgozhatóság javítása érdekében.

Megjelenés	Szürke por
Csomagolás	5 kg és 1 kg műanyag vödörben
Tisztítóeszközök - Folteltávolítás	a vízzel közvetlenül a felhordás után. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan.
UFI-kód	RAH0-E0DU-3005-HXGC
Stabilitás tárolása	1 év, ha az eredeti lezárt tartályban, fagyvédett helyen tartják, páratartalom és napfény.



IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.



IZOLUJ.TO