

Neotex® Inox Primer

Vízbázisú alapozó inox, alumínium, horganyzott felületekhez

Leírás

Egykomponensű, vízbázisú alapozó, ideális inox és horganyzott felületekre, alumíniumra, bádoglemezre és üvegre.

Alkalmazási területek

Rozsdamentes vagy horganyzott acélból, alumíniumból, bádoglemezből, üvegből stb. készült aljzatokhoz a vízszigetelő vagy védőbevonatok felhordása előtt, amely ecsettel alkalmazható

Jellemzők - Előnyök

- Újrafesthető vízbázisú, oldószeres vagy oldószermentes termékekkel anélkül, hogy az újrafestés előtt speciális felületkezelésre lenne szükség.
- Egykomponensű és könnyen alkalmazható
- Kiváló tapadás a legtöbb fényes, nem porózus felületen
- Nem tartalmaz mérgező anyagokat vagy oldószereket
- Gyorsan száradó



Megjelenés - szín

Félig átlátszó - kék

Csomagolás

3L és 1L

Műszaki jellemzők

Sűrűség (EN ISO 2811-1) 1,04 kg/l (±0,05)

²Fogyasztás: 60-75 ml/m egy rétegben

Használati feltételek

Az aljzat nedvességtartalma	<4%
Relatív páratartalom (RH)	<65%
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet - aljzat)	+10 °C min. / +35 °C max.

A gyógyítás részletei

Száradási idő (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	1 óra
Újrafestéshez száraz (+25 °C, relatív páratartalom 50 %)	10 óra



* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy kikeményedés során meghosszabbítja, a magas hőmérséklet pedig lerövidíti ezeket az időket.

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

A felületnek tisztának, száraznak, portól, olajtól, zsírtól, régi festéktől és laza anyagoktól mentesnek kell lennie. Ha a felületet nem lehet alaposan megtisztítani a laza anyagoktól vagy a meglévő, rosszul tapadó bevonatoktól, ajánlott a felületet finom csiszolópapírral lecsiszolni, majd **Neotex® 1021** oldószerral megtisztítani.

Alkalmazás

A **Neotex® Inox** alapozót hígítatlanul, megfelelő hengerrel, ecsettel vagy airless permetezővel egy vékony rétegben kell felvinni.

Különleges megjegyzések

- A **Neotex® Inox Primer** nem alkalmazható nedves körülmények között, illetve ha a termék felhordása vagy kikeményedése során nedves vagy esős időjárás várható.
- A **Neotex® Inox Primer** alapozót csak egy vékony rétegben szabad felvinni.
- A **Neotex® Inox Primer** tapadásfokozóként is használható a meglévő régi (akril-, poliuretán- vagy poliurea alapú) tető vízszigetelő bevonatokon, mielőtt karbantartási céllal és a felületük alapos megtisztítása után új, ecsetelhető vízszigetelő bevonatokkal fednék le őket (pl. egy meglévő régi, oldószeres PU-alapú vízszigetelő bevonat tetején lévő új tető esetében, amelyet vízalapú vízszigetelő bevonattal fednének le).

Megjelenés	Híg folyadék
Megjelenés (kikeményített) - Szín	Félig átlátszó - kék
Csomagolás	3 l és 1 l műanyag vödörben
Tisztítóeszközök - Folteltávolítás	a vízzel közvetlenül a felhordás után. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan.
Illékony szerves vegyületek (V.O.C.)	V.O.C. határérték a 2004/42/EK EU irányelv szerint erre a termék kategóriára AiWB: 140g/l (határérték 2010.1.1.) - V.O.C. tartalom a felhasználásra kész termékben <140g/l.
UFI-kód	1KA0-H057-K001-62F1
Stabilitás tárolása	2 év, ha az eredeti lezárt tartályban, fagyvédett helyen tartják, páratartalom és napfény.



IZOLUJ.TO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.



IZOLUJ.TO