

Neotex® Metal Primer

Egykomponensű, vízbázisú korróziógátló bevonat

Leírás

Egykomponensű, vízbázisú korróziógátló bevonat régi vagy új fémfelületekhez

Alkalmazási területek

Régi vagy új vas- vagy acélfelületekhez, beltéri vagy kültéri, vízbázisú vízszigetelő bevonatokkal (pl. Neoproof® PU W, Neoroo®f, Revinox® Elastic stb.) történő bevonáshoz.

Jellemzők - Előnyök

- Ideális a fémfelületek korrózióvédelmére a vízbázisú bevonatok felhordása előtt.
- Nagyon erős tapadás a fém aljzatokhoz
- Ellenállás a kedvezőtlen időjárási körülményekkel és ipari atmoszférával szemben
- Alkalmas beltéri és kültéri használatra, még tengerparton is.



Színes

Terrakotta

Csomagolás

3L és 1L

Műszaki jellemzők

Sűrűség (EN ISO 2811-1) 1,29 kg/l (±0,05)

²Fogyasztás: 80-100 ml/m egy rétegben

Használati feltételek

Az aljzat nedvességtartalma	<4%
Relatív páratartalom (RH)	<65%
Alkalmazási hőmérséklet (környezeti hőmérséklet - szubsztrátum)	+12 °C min. / +35 °C max.

A gyógyítás részletei

Száradási idő (+25 °C)	2-3 óra
Újrafestéshez száraz (+25°C)	4-6 óra

* Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom a felhordás és/vagy a kikeményedés során meghosszabbítja ezeket az időket, míg a magas hőmérséklet és a magas páratartalom

teplotyoként

Használati utasítás

Szubsztrát előkészítés

A fémfelületeket homokfúvással vagy drótkéfével megfelelően elő kell készíteni, és száraznak, portól, szennyeződéstől, zsíros és olajos anyagoktól, valamint rosszul tapadó bevonatoktól mentesnek kell lenniük. Rozsdás területeken ajánlott a **Neodur® Metalforce** kémiai rozsdáátalakító helyi alkalmazása. Az új fémfelületeket **Neotex® 1021** oldószerrel kell zsírtalanítani.

Alkalmazás

Alapos keverés után a **Neotex® Metal Primer** 5%-ra hígított vízzel, hengerrel vagy ecsettel egy rétegben kerül felhordásra. A korrózióvédelem fokozása érdekében ajánlott egy további réteg felvitele a fent leírtak szerint.

Különleges megjegyzések

- A **Neotex® Metal Primer** nem alkalmazható nedves körülmények között, illetve ha a termék felhordása vagy kikeményedése alatt várhatóan nedves vagy esős időjárás uralkodik.
- Az aljzat hőmérsékletének legalább 3 °C-kal a harmatpont fölött kell lennie, hogy csökkenjen a kondenzáció vagy a felületképződés veszélye.
- Ha az egymást követő rétegek között hosszabb idő (> 2 nap) telik el, ajánlott az előző réteg felületét kissé megcsiszolni, hogy elkerülhetők legyenek a következő réteggel kapcsolatos esetleges tapadási problémák.
- Nem ajánlott rozsdamentes acél aljzaton való használatra. Ebben az esetben ajánlott helyette **Neotex® Inox alapozót** használni.

Színes	Terrakotta
Csomagolás	3 l és 1 l műanyag vödörben
Tisztítóeszközök - Folteltávolítás	a vízzel közvetlenül a felhordás után. Megkeményedett foltok esetén csak mechanikusan.
Illékony szerves vegyületek (V.O.C.)	V.O.C. határérték a 2004/42/EK EU irányelv szerint erre a termék kategóriára AiWB: 140g/l (határérték 2010.1.1.) - V.O.C. tartalom a felhasználásra kész termékben <140g/l.
UFI-kód	QNA0-00UM-V00H-VE13
Stabilitás tárolása	2 év, eredeti lezárt tartályban, fagytól, nedvességtől védve tárolva és a napfény.



IZOLUJTO

A jelen műszaki adatlapon a termék felhasználására és alkalmazására vonatkozó információk a NEOTEX® SA tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Szolgáltatásként kínáljuk a tervezők és kivitelezők számára, hogy segítsük őket a lehetséges megoldások megtalálásában. A NEOTEX® SA, mint beszállító azonban nem ellenőrzi a termék tényleges felhasználását, és ezért nem vállal felelősséget a felhasználás eredményéért. A folyamatos technikai fejlődés következtében ügyfeleink feladata, hogy műszaki osztályunkon ellenőrizzék, hogy ez az adatlap nem változott-e egy újabb kiadással.



IZOLUJ.TO