



® SZÁLAS VÍZSZIGETELÉS TÖLTŐANYAGGAL

Azonnal megállítja a szivárgást, áthidalja a repedéseket



Azonnal javítja a lyukakat és repedéseket 2 mm-
ig Kiváló tapadás különböző aljzatokon

Minden időjárási körülmények között alkalmazható

- Ereszcatornák, tetők, kémények, csövek stb. közvetlen javítása.
- Bitumenmentes
-
-
-

FILLCOAT® VÍZSZIGETELÉS SZÁLAKKAL

LÉÍRÁS

Azonnal vízálló rugalmas bevonat repedésáthidaló szálakkal tetőkre, teraszokra, ereszcatornákra, gerincekre, kéményekre, csövekre stb.

AJÁNLOTT HASZNÁLAT

Tetők, járhatatlan teraszok, ereszcatornák, gerincek, kémények, csövek stb. vízszigetelő kezelése. A termék újra bevonható Dacfill, Coating PRT vagy Dacfill HZ bevonattal.

TECHNIKAI ADATOK

Sűrűség (g/cm ³):	1,03
Fényesség:	szaté
Szilárdanyag-tartalom tömegszázalékban:	n 52 %
Szilárdanyag-tartalom térfogatszázalékban:	43 %

A NEDVES FILM AJÁNLOTT VASTAGSÁGA

1000 um

A SZÁRAZ FÓLIA AJÁNLOTT VASTAGSÁGA

430 um

ELMÉLETI FOGYASZTÁS

1 réteg 1,5 l/m²

GYAKORLATI FOGYASZTÁS

A gyakorlati hozam számos tényezőtől függ, például a hordozó porozitásától és érdességétől, valamint az anyagvesztéségtől a felhordás során.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Óvatosan távolítsa el a port, a sarat, a zsírt, a mohát és a fonyadt leveleket. A javítandó területeket kemény seprűvel és szivaccsal kell megtisztítani. A tisztítás után a Fillcoat Fibers közvetlenül bitumenes aljzatra, kemény PVC-re, poliészterre, cinkre, alumíniumra, üvegre, csempére stb. alkalmazható.

A porózus anyagokat (beton, kő, fa) meg kell szárítani és elő kell kezelni a 44HS alapozóval. Ismételten javított területek, fontos vagy aktív repedések esetén a Fillcoat Fibers-t keresztirányban vigye fel a repedésekre vagy hasadékokra. Fogyasztás: 1,5 kg/m² széles ecsettel, vastag festék esetén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A homogenitás biztosítása érdekében a bevonatokat felhordás előtt alaposan össze kell keverni.

ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

A hó kivételével minden időjárási körülmények között alkalmazható.

ALKALMAZÁS ÉS HÍGÍTÁS:

Ne hígítsa.

BERENDEZÉSEK TISZTÍTÁSA :

22-es hígító vagy b e n z i n .

MEGJEGYZÉSEK

Soha ne alkalmazza a Fillcoat Fibers-t polisztirol szigetelésre vagy új betonra (a betonnak legalább 2 évesnek kell lennie). Ne alkalmazza a Fillcoat Fibers-t alapozóként a Dac Hydro Alu alatt.

BIZTONSÁGI ADATOK

VOC-szint:	485 g/l
Kész VOC-keverék: VOC:	485
kategória:	g/l A/I
VOC határérték:	500 g/ Külső
Grenelle:	
Biztonsági megjegyzések:	Olvassa el a dobozra nyomtatott biztonsági adatlapot és a biztonsági információkat.

LIFE

A gyártás dátumától számítva legalább 5 év bontatlan dobozokban, ha száraz, jól szellőző helyen, 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten, nem közvetlen napfényben tárolják.

Megjelenési dátum: 19.04.2022

Jogi nyilatkozat: A jelen dokumentumban szereplő információk legjobb tudásunk szerint igazak és pontosak, és jóhiszeműen, de garancia nélkül nyújtjuk őket. Úgy tekintjük, hogy a felhasználó saját maga győződött meg a termék saját felhasználási céljára való alkalmasságáról. A Rust-Oleum Europe semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a következményes vagy véletlen károkért. A termékeket a Rust-Oleum Europe által a termék adatlapjának legutolsó példányában részletezett ajánlásoknak megfelelő körülmények között kell tárolni, kezelni és alkalmazni. A felhasználó felelőssége, hogy gondoskodjon az aktuális példányról. A termékadatlap legfrissebb példányai ingyenesen elérhetők és letölthetők a www.rust-oleum.eu weboldról, vagy kérésre ü g y f é l s z o l g á l a t u n k o n . A Rust-Oleum Europe fenntartja a jogot, hogy termékeinek jellemzőit előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Rust-Oleum
Netherlands BV

Zilverenberg
16 5234 GM 's-
Hertogenbosch
Hollandia T : +31 (0) 165
593 636 F : +31 (0) 165
593

6
0
0

i
n
f
o
@

r
u
s
t
-
o
l
e
u

m.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial) Shadon Way, Portobello
Ind. Estate Birtley, Chester-le-Street DH3 2RE Egyesült Királyság
T : +44 (0)1914
113 146 F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France SAS 38,
av. du Gros Chêne 95322
Herblay Franciaország T :
+33(0) 130 40 00 44 F : +33(0)
130
40 99 80 info@rust-oleum.eu

N
V

M
a
r
t
i
n

M
a
t
h
y
s

S
A

K
o
l
l
e
n
b
e
r
g
s
t
r
a
a
t

23 3545 Zelem
Belgium T : +32 (0)
13 460 200 F : +32 (0)

1
3

4
6
0

2
0
1

i
n
f
o
@
r
u
s
t
-

o
l
e
u
m
.
e
u